



Milmar, spol. s r.o.

TECHNICKÝ LIST

výrobek: NETKANÁ TEXTILIE

	hmotnost	pevnost v tahu		prodloužení do přetržení		odolnost proti roztržení	
metoda	MILMAR	EDANA 20.2-89		EDANA 20.2-89		EDANA 70.4-99	
jednotka	g/m ²	N/5cm	N/5cm	%	%	N	N
směr	-	podélný	příčný	podélný	příčný	podélný	příčný

17	26	24	53	58	17	18
30	45	40	75	80	35	35
40	65	60	90	95	50	55
45	75	70	92	97	56	61
50	90	85	95	100	65	70
60	110	105	100	110	75	80
70	120	115	105	110	85	90
80	135	130	100	110	93	98
90	155	150	95	100	103	105
100	165	155	85	95	108	113
110	175	160	80	90	115	120
120	190	180	80	90	125	130
130	195	190	75	90	130	135
140	200	195	70	85	135	140
150	205	200	50	70	140	145

Materiál je stabilizován proti UV záření (2%)

Údaje v tomto listu jsou v souladu se současným stavem našich znalostí a jejich účelem je podat obecné informace o našich výrobcích. Nejsou závazné a neslouží jako podklad pro rozhodování o účelu použití.

Martin Polouček
jednatel

Křižanovice 01/09/2014